

FICHA TÉCNICA

Estuco Plástico



DESCRIPCIÓN Y USOS

Estuco Ferro es una masilla base acrílica, de fácil manejo, lista para usar en ambientes interiores y exteriores, generando un acabado liso y uniforme.


Formulado con aditivos especiales que permiten una mayor adherencia, facilitando su aplicación y aumentando su rendimiento.

Se puede aplicar sobre revoque, pañete, repello, ladrillo, bloque, superficies en concreto y láminas de fibrocemento.



VENTAJAS

- Listo para aplicar, fácil manejo.
- No se cuartea.
- Mayor blancura lo que permite economizar el consumo de pintura.
- Uso interior y exterior.
- Menos desperdicio y facilita la limpieza en obra.
- Secado rápido
- Acabado final de fácil lijado.
- Compatible con cualquier tipo de pintura arquitectónica.
- Excelente adherencia.
- Bajo VOC



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Verifique que la superficie se encuentra limpia, seca, libre de grasa, polvo, mugre o cualquier contaminación, estos factores impiden la buena adherencia del producto.
- En construcciones nuevas, asegurándose que el pañete tenga mínimo 28 días de aplicado, de tal manera que no haya problemas de humedad residual.



RENDIMIENTO

Depende del medio de aplicación, la porosidad de la superficie, el espesor final de la película y las condiciones ambientales

En promedio 4-6 m²/galón.



APLICACIÓN

- La superficie debe ser porosa. Estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, humedad y pintura en mal estado. Aplique con llana o espátula metálica siguiendo las técnicas generales del estucado.
- Proteger de la lluvia después de aplicado el estuco y hasta que la superficie este pintada.
- Cuando el estuco este completamente seco, aplicar la pintura para el acabado final.
- Para generar acabados lisos aplique capas delgadas, aplique de 3 a 4 capas alternando entre las direcciones vertical y luego horizontal para lograr cubrimiento y uniformidad en el acabado.
- Emplee una lija de agua No. 360 o superior para detallar la superficie, cuando emplee para resane, aplique el producto en capas delgadas para evitar fisuras.

FICHA TÉCNICA

Estuco Plástico



SECADO

Se recomienda un tiempo de secado de dos a tres horas entre la aplicación de cada capa. El producto tiene un tiempo de curado de 72 horas.



MANEJO, ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE

- El Producto ESTUCO FERRO tiene una garantía de 6 meses, excepto por mala manipulación.
- Los envases deben permanecer herméticamente cerrados.
- Una vez abierto el producto, este se debe utilizar en el menor tiempo posible, siguiendo las recomendaciones del almacenamiento para evitar alteraciones del producto, se debe guardar en su envase original.
- No debe aplicarse en superficies húmedas.
- No aplicar a temperaturas extremas
- El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de circunstancias ambientales y daños físicos.



PRECAUCIONES

- Evitar contacto con los ojos y la piel; si el contacto es con la piel lave con abundante agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con abundante agua y consulte a un especialista.
- No ingerir; en caso de hacerlo, beber abundante agua y busque atención médica. Aplique en un área con buena ventilación, natural o forzada.
- Manténgase fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Para mayor información remítase a la Ficha de Seguridad del producto. Se debe almacenar bajo techo, protegido de la humedad y en temperaturas entre 4°C y 40°C. No se debe tener el producto sobre el piso o expuesto por periodos largos a la luz solar.



NOTA: En caso de proceder una reclamación, se entrega una cantidad equivalente de producto nuevo, excluyendo cualquier costo de mano de obra, así como el pago de daños y perjuicios sobre muebles o inmuebles, por las aplicaciones que se hayan realizado y se realicen, para corregir la falla. Es improcedente la reclamación de esta si se realiza extemporáneamente, si el producto se aplica o usa en condiciones distintas a las recomendadas o si el producto sufrió un deterioro esencial, irreparable y grave por causas imputables al consumidor

El no seguir las instrucciones de aplicación exime FERROMOTORES de toda responsabilidad sobre el producto